

CINTA AISLANTE PVC



PRINCIPALES VENTAJAS

- Gran memoria elástica.
- Auto-extinguible.
- Resistente a condiciones climáticas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Cinta aislante líquida.
- Funda seal.
- Terminales eléctricos.

Descripción

Cinta aislante de PVC, auto extingible para cables eléctricos y diversas aplicaciones.

Características

- Buena propiedad dieléctrica.
- El aislamiento de alambres y cables de hasta 600V.
- Buena expansión y flexibilidad.
- Excelente adherencia.
- No propaga la llama.
- Alta durabilidad.
- Actúa como una capa protectora contra los rayos ultra-violeta.
- Excelente memoria elástica: garantiza un perfecto aislamiento en diversas condiciones de clima.

Aplicación

- Ideal para aislar, laminados o juntar cables eléctricos y cables en diversas aplicaciones en la industria automotriz, mantenimiento industrial, equipos eléctricos, electrónicos y del hogar.
- Adecuado para el aislamiento de cables eléctricos y cables de hasta 600V.

Condiciones de almacenamiento

- Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
- Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
- Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Largo	Ancho	Color	Art. N°	U/E
5m	19mm	Amarillo	098519052	10
5m	19mm	Azul	098519053	10
5m	19mm	Verde	098519054	10
5m	19mm	Rojo	098519055	10
5m	19mm	Blanco	098519056	10
10m	19mm	Negro	0985-191-01	10
20m	19mm	Negro	0985-192-01	10

CINTA AISLANTE PVC

Datos técnicos

Grosor	0,15 mm \pm 0,025 mm
Ancho	19 mm \pm 0,5 mm
Estiramientos	220%
Adhesión sobre sí misma	2,20 N/cm
Adhesión en acero	2,12 N/cm \pm 0,9 N/cm
Resistencia a la ruptura	36,5 N/cm
Rigidez dieléctica (en seco)	50 kV/mm
Resistencia térmica	De -25°C hasta +90°C
Memoria elástica (150 mm de longitud estimada hasta 280 mm a 23°C)	Retracción total en 10 minutos
Prueba de ignición	No propaga el fuego

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co