BODY FILLER WURTH

PRINCIPALES VENTAJAS

- Alta adhesión en diferentes materiales
- Fácil lijado
- Secado rápido
- Masilla ligera con bajo peso

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Masilla Vaku Plastic
- Lijadora Roto - Orbital
- Dicos de Velcro Pro Ice

Presentación	Color	Art N°
3 litros	Gris	0828-603-1
1 litro		0828-601-1

Descripción

Masilla automotriz o Bodyfiller ligero en poliéster, diseñado para trabajos de secado rápido y fácil lijado, con alto poder de relleno.

Características

- Masilla ligera de alta adhesión y bajo peso.
- Secado rápido permitiendo un fácil lijado.
- Se puede aplicar sobre lámina de acero, electrozincada, galvanizada, aluminio o poliéster. En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi.
- No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Prime. Masilla suave y de fácil aplicación ideal para reparar grandes superficies.

Recomendaciones

- Evitar el exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
- Se recomienda desengrasar la pieza antes de la aplicación del producto.
- A temperaturas inferiores a +5°C las masillas de poliéster no endurecen
- Limpiar las espátulas con disolventes después de realizado el trabajo y antes del endurecimiento del producto

Modo de uso

1. Identificar superficie
2. Mezclar la masilla con el catalizador en una proporción 2:100 o 2% de catalizador
3. Mezclar en forma homogénea
4. Aplicar sobre la pieza y dejar secar bien antes de lijar

*Preparación de la pieza a trabajar antes de aplicar el producto.

Nota: Los termoplásticos son materiales que a altas temperaturas se deforman y cambian su estructura.
Se recomienda realizar lijado en seco para todas las masillas base poliéster

PROCESO	Acero	Aluminio	Electrozincado	Poliéster UP-GFK
P80	√	√	√	√
P150	√	√	√	√
Disolvente de limpieza	√	√	√	√

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-AE-01/2019

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.