SILICONA ÁCETICA

PRINCIPALES VENTAJAS

- Silicona de gran elasticidad.
- Excepcional adherencia en superficies vitrificadas.
- Buena elasticidad.
- Agentes anti-hongo y anti-moho.
- Compatible con aluminio, vidrio, azulejo, superficies vitrificadas, plásticos y tejidos.
- Rápida formación de película
- No contrae el volumen después de curar.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de aplicación.
- Desengrasante universal.
- EPI´s adecuados.

Color	Contenido (ml)	Art. N°
Transparente	280	0892 560 101
Blanca	280	0892 560 102
Negra	280	0892 560 104

Descripción

La silicona ácetica es un producto monocomponente de cura acética para sellado en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos y superficies vitrificadas que no sean sensibles a la oxidación.

Características

- Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el pasar del tiempo.
- Sellador de bajo módulo y gran elasticidad.
- Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical.
- Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C.
- Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C y 50% de humedad relativa del aire.
- Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
- No contrae su volumen después de curar.

Aplicaciones

- Para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, como aluminio, azulejo, vidrios comunes y templados, entre otros.
- Aislación y sellado de juntas de expansión en exteriores e interiores.
- Sellado de juntas sanitarias y lavabos.
- Juntas de sellado en ventanas y puertas con armazones de madera, aluminio y bordes recubiertos.

Restricciones de uso

La Silicona Ácetica NO es recomendado para:

- Aplicaciones en vidrios laminados (espejos), latón, cobre, bronce, Zinc y Quarzo.
- Aplicaciones en materiales de origen calcáreo como, revoques, hormigón, cementos fibrosos y otros.
- Aplicaciones en acuarios.
- En aplicaciones con elastómeros, como EPDM y neopreno, pude haber pérdida de coloración del producto.
- Aplicaciones estructurales.
- Aplicaciones en metales sin resistencia a la oxidación

W-CO-AE-04/2021

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.